

Lokal/affärsviss  
mättningsbestämmelse  
Utfärdare: Niklas Johansson

## **Braviken - Almo Hardwood AB - travmätning av björktimmer**

### **Mätplats**

Bravikens Bruk 79111 – mottagningsplats 75710

### **Säljare**

Samtliga

### **Köpare**

Almo Hardwood AB huvudkod 58181

### **Mätmetod**

3. Travmätning med bedömning av vedvolymprocent

### **Sortiment/trädslag**

0140 Sågtimmer av Björk.

### **Dimensioner**

- Fasta längder 325 cm och 485 cm. Kortare stockar i respektive längdklass vrakas.
- Max övermål 25 cm. Stock längre än 350 / 510 cm vrakas.
- Längder får ej levereras blandade i trave.
- Min diam: 18 cm i topp ub
- Max diam: 70 cm = största mått på stocken

## Kvalitet

- Frisk kvist: Max diameter för enskild kvist = 60 mm och max 3 st / meter.
- Torr kvist: Max diameter för enskild kvist = 25 mm och max 1 st / meter.
- Røtkvist: Tillåts ej
- Rødkärna: Fast rødkärna tillåts upp till 50 % av diametern.
- Skogsrøta: Lös røta tillåts ej.
- Krøk: Krøkar i flera led tillåts, en ”långkrøk”/ 1,5 meter av stockens längd med en båghøjd av 3 cm / 1,5 m. Tvårkrøk och ändkrøk tillåts ej.

## TILLREDNING:

- Stock ska vara tillredd av levande stamdel samt fri frånlagringsrøta och insektsskador.
- Tillfredställande kvistad – max kvisthøjd 50 mm på upp till 25 % av stockarna.
- Jämknkapad – längd på fällkam max 5 cm.
- Rotben – max 10 cm jmf med en punkt 20 cm in på stocken.
- Spjålkning – Spricka som är öppen > 3 mm genom hela ändytan tillåts ej inom sågcyllindern

## Redovisning

- Klass 0 med vrakuttag för ej leveransgilla stockar.
- Mätning registreras med avtalad längd i trave, 325 resp 485 cm.

## Övrigt

### MÄTNINGSVÄGRAN:

- Om vrakandelen överskrider 15 % eller om trave innehåller föroreningar typ - sten, metall. Stock får ej heller innehålla i ved eller bark inträngt grus.
- Mätning svägrad trave läggs av vid Braviken (rälsen) väl uppmärkt och meddelas till köpare och säljare.

Köpare: Peter Blom 070 6284861 - Peter@almohardwood.com