

Lokal/affärsvis mättningsbestämmelse

Utfärdare: Towa Albinsson

Datum: 2024-08-05

Barrsågtimmer till Södras timmermätstationer

Mätplats

Södra Mönsterås (89267), Södra Kinda (89263), Södra Orrefors (89500), Södra Långsjö (89378), Södra Unnefors (89262) och Södra Klevshult (89255)

Mätmetod

Stockmätning

Dimensioner

Diameter

Största diameter:

Gran	75 cm ub
Tall	Ingen begränsning

Färskhetskrav

Timmer som avverkats under perioden 1/11 - 28/2 och anmälts senast den 15/3 mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 4 veckor från orderdatum.

Timmer som avverkats under perioden 1/3 - 31/10 och anmälts inom två veckor från påbörjad avverkning mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 2 veckor från orderdatum.

Vid för sen intransport skall man i mätningen bortse från eventuella skador.

Sortiment/trädslag

Tallsågtimmer (SS 01-04)

Kvalitet/Redovisning

Talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3 ska mätas in och redovisas med kvalitet 3.

Sortiment/trädslag

Gransågtimmer (SS 01-04)

Kvalitet/Redovisning

Grantimmerklasserna 1 och 2 slås samman, vilket innebär att grantimmerstockar med kvalitet 1 och 2 ska mätas in och redovisas med kvalitet 2. Externa leveranser till Södra Kinda ska fullklassas.

Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5. Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8/3 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra mörgen.

Sortiment/trädslag

Klentimmer (SS 22, 25 och 28)

Kvalitet/Redovisning

Virket mäts enligt Nationella mättningsbestämmelser för kvalitetsbestämning av sågtimmer. Leveransgilla stockar redovisas med kvalitet 2 för gran resp. kvalitet 4 för tall.

För sortiment 22 gäller dock att leveransgilla stockar redovisas med kvalitet 0.

Sortiment/trädslag

Lärktimmer (till Unnefors sågverk)

Kvalitet/Redovisning

Inget årsringskrav. I Övrigt enligt Nationella mättningsbestämmelser för kvalitetsbestämning av sågtimmer.