

## 9.16 Koder för vrakning samt kompletterande kvalitetsklasser

Vid travmätning ska den volymmässigt övervägande orsaken till vrakning anges. Vid stockmätning, och om stocken har mer än en orsak till vrakning, ska den med lägst nummer, 1-9, anges.

Tabell 9. Orsakskoder för vrakning.

Kod	Vrakning (klass 9)
1	Fel trädslag, torra träd, insektsskador
2	Krök: För stor utbytesförlust
3	Skogsröta: För stor skogsröteandel och sidställd röta (gran)
4	Diameter: För liten eller för stor diameter
5	Längd: För liten eller för stor längd
6	Kvalitetsfel: Sprötkvist, lyra, stam- och växtsprickor, för breda årsringar, tvärkrök etc.
7	Upparbetning: Kvistning, klyka, rotben, slirskada & kvisturdrag
8	Föroreningar: Kol, sot, plast, grus, metall, gummi etc.
9	Lagringsröta

Om det avtalats om kompletterande kvalitetsklasser i enlighet med kap 3.1 och 3.2 ska dessa registreras med följande koder.

Tabell 10. Kodifiering för kompletterande kvalitetsklasser.

Orsak till klass	Klass	Orsakskod
Skogsröta (sidställd), 5 - 20 %	8	3
UBF 120 - 150 cm och ubf-fri längd >250 cm	8	2
Torrstock, med eller utan tolerans för 15 % lagringsröta	5	Behöver ej anges
Brandskadad stock	8	8